

Техническая информация

pure.brilliant.gloss



Материал

Плита: МДФ 2800x1250x18 мм, меламиновое покрытие

Поверхность: система HotCoating, защитная прозрачная полиэтиленовая пленка

Свойства продукта	Нормы испытаний	Значения
Степень блеска	DIN 67530	> 90 GE (60°)
Устойчивость к образованию микроцарапин	IHD-W-466	Класс 2, Метод А
Устойчивость к образованию царапин	IHD-W-462 / 14323 / 438-2	> 0,6 N, Метод В
Прочность на истирание	DIN 68 861 T2	> 350 U
Устойчивость к воздействию химикатов	DIN 68 861 T1 / IHD-W-460 / ISO-MAT 0066 / FIRA 6250	соответствует
Адгезионная прочность	DIN EN ISO 2409 / IHD-W-464	GT 2
Испытания клейкой лентой	IHD-W-463	0 /(16 ч; 7 дней и 21 день)
Светостойкость	DIN EN 438-2	степень 5
Темное пожелтение	Внутренние испытания 067	выдержан
Пористость	Внутренние испытания 009	выдержан
Влажная жара	DIN 68 861, Часть 8 / DIN EN 12721	8 B, 70 °C
Сухая жара	DIN 68 861, Часть 7 / DIN EN 12722	7 D, 70 °C
Склонность к растрескиванию /сухая жара	EN 14323	степень 5
Влаго- и климатическая устойчивость	Испытательный модуль 4 „Устойчивость к изменению климата“	выдержан
Cold - Check - Test	Cold - Check - Test (1h +50 °C / 1h -18 °C / 1h 20 °C)	выдержан (26 циклов)
Поверхностные дефекты	EN 14323	2 мм² на 1 м²
Продольные дефекты	EN 14323	20 мм/м

По состоянию на 09.2025

dekora
PUR

dekoraPUR GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com

Техническая информация

pure.brilliant.gloss



Продольные дефекты:

Волокна, волосы, царапины и т. д. Допустимый размер дефектов определяется отношением 20 мм на 1 м поверхности и, таким образом, пропорционален размерам оцениваемой площади. Общее допустимое количество дефектов может быть сконцентрировано в одном месте или распределено на неограниченное количество меньших дефектов.

Пример: Допустимый размер дефектов 20 мм на 1 м

Допустимый абсолютный размер дефектов рассчитывается следующим образом:

$$\frac{\text{длина плиты} \times \text{ширина плиты}}{1.000.000} \times \text{единица размера дефектов}$$

Поверхностные дефекты:

Вмятины, бугорки, запавшие области, обжимы при прессовании и т.д. Допустимый размер дефектов определяется отношением 2 мм² на 1 м² поверхности и таким образом, пропорционален размерам оцениваемой площади. Общее допустимое количество дефектов может быть сконцентрировано в одном месте или распределено на неограниченное количество меньших дефектов

Пример: Допустимый размер дефектов 2 мм² на 1 м²

Допустимый абсолютный размер дефектов рассчитывается следующим образом:

$$\frac{\text{длина плиты} \times \text{ширина плиты}}{1.000.000} \times \text{единица размера дефектов}$$

Критерии оценки дефектов:

Оценка вышеназванных дефектов осуществляется при дневном или подобном дневному освещении (5000 кельвинов) и с минимального расстояния 700 мм. Не определяемые с помощью этого метода дефекты не признаются!

Обрезная кромка:

По технологии производства перед любой дальнейшей обработкой нашей плиты необходимо обрезать 15 мм кромки по всему периметру. Такая обработка обязательна для плиты из любого материала и любой толщины. Дефекты поверхности в этой области не являются предметом рекламации. Наличие обрезной кромки необходимо учитывать при определении размера заказа.

Рекомендации по уходу и очистке

Поверхность pure.brilliant.gloss покрыта полиэтиленовой защитной пленкой (прозрачная пленка). После удаления защитной пленки поверхность готова к повседневной эксплуатации. Для очистки достаточно слабого мыльного раствора.

Важно: использование абразивных чистящих средств может привести к повреждению поверхности. Не использовать спиртосодержащие, абразивные и разъедающие чистящие средства!

В дополнение мы предлагаем средство для полировки высокоглянцевой поверхности König Hochglanz-Möbelpolish Nr. 503 500. Область применения: для очистки и ухода за глянцевой поверхностью. Предназначено для любых лакированных поверхностей. Возможно использование для пластмасс и металлов. **Перед использованием взболтать и провести тест на совместимость в незаметном месте.** Нанесите средство на мягкую ткань без ворса и с легким давлением распределите тонким слоем по поверхности. После короткого времени испарения продолжайте круговыми движениями полировать поверхность сухой тканью. Следуйте инструкциям по использованию средства.

Полиэтиленовая защитная пленка:

Используемая защитная пленка предназначена для защиты чувствительной поверхности от механических повреждений и загрязнения при транспортировке, обработке, хранении и монтаже. **Пленка сохраняет устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферному воздействию в течение 3 месяцев после каширования.** Пленка не содержит пластификаторов и тяжелых металлов и может быть полностью переработана для вторичного использования.

dekora
PUR

dekoraPUR GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com

Техническая информация

pure.brilliant.gloss



Пленку можно утилизировать и сжигать наряду с бытовыми отходами в соответствии с официальными правилами.



dekoraPUR GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com