

Tehnički list

pure.brilliant.gloss



materijal

noseća ploča: MDF 2800x1250x18mm, obložena melaminom

površina: HotCoating-sistem, površinska zaštita PE-folija transparent

Karakteristike	Norme	
Stepen sjaja	DIN 67530	> 90 GE (60°)
Postojanost na mikro ogrebotine	IHD-W-466	Klasa 2, proces A
Postojanost na ogrebotine	IHD-W-462 / 14323 / 438-2	> 0,6 N, proces B
Postojanost na abraziju	DIN 68 861 T2	> 350 U
Postojanost na hemikalije	DIN 68 861 T1 / IHD-W-460 / ISO-MAT 0066 / FIRA 6250	ispunjeno
Čvrstoća	DIN EN ISO 2409 / IHD-W-464	GT 2
Čvrstoća selotepa	IHD-W-463	0 / (16h;7d und 21d)
Ne bleđi	DIN EN 438-2	stepen 5
Test žutila	interne Prüfung 067	položeno
Poroznost	interne Prüfung 009	položeno
Vlaga i toplota	DIN 68 861, Teil 8 / DIN EN 12721	8 B, 70 °C
Suva toplota	DIN 68 861, Teil 7 / DIN EN 12722	7 D, 70 °C
Otpornost na udar	EN 438-2	15 N
Osetljivost na pucanje/ suva toplota	EN 14323	Stufe 5
Vlaga i postojanost na klimu	Modul testiranja 4 „menjanje klime“	položeno
Cold - Check - test	Cold - Check - Test (1h +50 °C / 1h -18 °C / 1h 20 °C)	položeno (26 ciklusa)
Površinske greške	EN 14323	2 mm ² je 1 m ²
Dužinske greške	EN 14323	20 mm/m

10.2018



dekorapur GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com

Tehnički list

pure.brilliant.gloss



Dužinska greška:

Vlakna, kosa, ogrebotine itd. Dozvoljena veličina greške se određuje kroz odnos 20 mm na 1 m površine proporcionalno ka dimenzijama površine. Ukupan broj dozvoljenih grešaka može biti koncentrisan do jedne tačke ili raspoređen u neograničenom broju manjih grešaka.

primer: dozvoljena veličina greške je 20 mm na 1 m

izračun:

$$\frac{\text{dužina ploče} \times \text{širina ploče}}{1.000.000} \times \text{greška u veličin jedinica}$$

Površinska greška :

Udarci, bubuljice, potopljeni prostori, zatezanje i presovanje itd. Dozvoljena veličina greške je određena odnosom od 2 mm² na površinu od 1 m² i stoga je proporcionalna dimenzijama površine koje treba procijeniti. Ukupan broj dozvoljenih grešaka može biti koncentrisan do jedne tačke ili raspoređen u neograničenom broju manjih grešaka.

primer: dozvoljena veličina greške je 2 mm² na 1 m²

izračun:

$$\frac{\text{dužina ploče} \times \text{širina ploče}}{1.000.000} \times \text{greška u veličin jedinica}$$

Kriterijum procene grešaka:

Procena gore navedenih grešaka se vrši pod dnevnim svetlom (5000 Kelvin) i razdaljinom gledanja od najmanje 700 mm. Greške koje nisu vidljive koristeći ovaj metod ispitivanja biće prihvaćene!

Upustvo za negu i čišćenje

Površina pure.brilliant.gloss je zaštićena sa PE (providnom folijom). Nakon uklanjanja PE zaštitne folije, površina je spremna za svakodnevnu upotrebu. Dodatno poliranje nije neophodno. Za čišćenje dovoljno je rastvor lakog sapuna.

Važno: Korišćenje abrazivnih sredstava za čišćenje i abraziva može prouzrokovati oštećenja. Nemojte koristiti alkoholna, abrazivna i korozivna sredstva za čišćenje!

Pored toga, nudimo Koenig polish za visoki sjaj broj 503 500. Primena: Za čišćenje i osvežavanje površina visokog sjaja. Pogodno za sve lakirane površine. Takođe primenjuje se na plastiku i metal. **Pre upotrebe izmešati i proverite kompatibilnost na nepreglednom mestu.** Sredstvo nanestie na mekanu tkaninu bez vlakana i lagano namazati površinu. Posle kratkog vremena sušenja, površinu kružnim pokretom sa suvom krpom izglancati. Pratite uputstva za upotrebu.

PE-zaštitni film:

Zaštitni film pogodan je za zaštitu osetljive površine od mehaničkih oštećenja i kontaminacije tokom transporta, obrade, skladištenja i montaže. **Zaštitna folije je nakon laminacije otporna 3 meseca na UV i vremensk uticaje.** Ne sadrži ni plastifikatore niti teške metale i može se potpuno reciklirati. Može se odložiti otpadom iz domaćinstva i spaliti u skladu sa zvaničnim propisima.

dekora
PUR

dekoraPUR GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com