

Tehnički list

pure.super.matt



materijal

noseća ploča: MDF 2800x1250x18mm, obložena melaminom

MFC 3050x1250x18mm, obložena melaminoma

površina: HotCoating-sistem, površinska zaštita PE-folija transparent

Karakteristike	Norme	
Stepen sjaja	DIN 67530	> 90 GE (60°)
Postojanost na ogrebotine	IHD-W-462 / 14323 / 438-2	> 1,0 N, proces B
Postojanost na abraziju	DIN 68 861 T2	> 350 U
Postojanost na hemikalije	DIN 68 861 T1 / IHD-W-460 / ISO-MAT 0066 / FIRA 6250	ispunjeno
Čvrstoća	DIN EN ISO 2409 / IHD-W-464	GT 1
Čvrstoća selotepa	IHD-W-463	0 / (16h;7d und 21d)
Ne bleđi	DIN EN 438-2	stepen 5
Test žutila	interne Prüfung 067	položeno
Pukotine i suva toplota	EN 14323	stepen 5
Vlaga i klima postojanost	Modul 4 „otpornost na klimatske promene“	položeno
Cold - Check - test	Cold - Check - Test (1h +50 °C / 1h -18 °C / 1h 20 °C)	položeno (24 ciklusa)
Površinske greške	EN 14323	2 mm ² je 1 m ²
Dužinske greške	EN 14323	20 mm/m

09.2025



dekoraPUR GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com

Tehnički list

pure.super.matt



Dužinska greška :

Vlakna, kosa, ogrebotine itd. Dozvoljena veličina greške se određuje kroz odnos 20 mm na 1 m površine proporcionalno ka dimenzijama površine. Ukupan broj dozvoljenih grešaka može biti koncentrisan do jedne tačke ili raspoređen u neograničenom broju manjih grešaka.

primer: dozvoljena veličina greške je 20 mm na 1 m
izračun:

$$\frac{\text{dužina ploče} \times \text{širina ploče}}{1.000.000} \times \text{greška u veličin jedinica}$$

Površinska greška :

Udarci, bubuljice, potopljeni prostori, zatezanje i presovanje itd. Dozvoljena veličina greške je određena odnosom od 2 mm² na površinu od 1 m² i stoga je proporcionalna dimenzijama površine koje treba procijeniti. Ukupan broj dozvoljenih grešaka može biti koncentrisan do jedne tačke ili raspoređen u neograničenom broju manjih grešaka.

primer: dozvoljena veličina greške je 2 mm² na 1 m²
izračun:

$$\frac{\text{dužina ploče} \times \text{širina ploče}}{1.000.000} \times \text{greška u veličin jedinica}$$

Kriterijum procene grešaka:

Procena gore navedenih grešaka se vrši pod dnevnim svetlom (5000 Kelvin) i razdaljinom gledanja od najmanje 700 mm. Greške koje nisu vidljive koristeći ovaj metod ispitivanja biće prihvaćene!

Upustvo za negu i čišćenje

Površina pure.super.matt je zaštićena sa PE (providnom folijom). Nakon uklanjanja PE zaštitne folije, površina je spremna za svakodnevnu upotrebu. Dodatno poliranje nije neophodno. Za čišćenje dovoljno je rastvor lakog sapuna.

Važno: Korišćenje abrazivnih sredstava za čišćenje i abraziva može prouzrokovati oštećenja. Nemojte koristiti alkoholna, abrazivna i korozivna sredstva za čišćenje!

PE-zaštitni film:

Zaštitni film pogodan je za zaštitu osetljive površine od mehaničkih oštećenja i kontaminacije tokom transporta, obrade, skladištenja i montaže. **Zaštitna folije je nakon laminacije otporna 3 meseca na UV i vremensk uticaje.** Ne sadrži ni plastifikatore niti teške metale i može se potpuno reciklirati. Može se odložiti otpadom iz domaćinstva i spaliti u skladu sa zvaničnim propisima.

dekora
PUR

dekoraPUR GmbH
Spielburg 11
30890 Barsinghausen
Germany
Tel.: +49 5035 978969-0
Fax: +49 5035 978969-90
info@dekorapur.com
www.dekorapur.com